

Herbol-Herboflex-Finish

Popis výrobku:

Herbol-Herboflex-Finish je fasádny náter na vlasové trhliny. Je matný, vysoko elastický a poskytuje spoľahlivú ochranu proti poveternostným vplyvom a vplyvom životného prostredia. Materiál vytvára ochranný film proti riasam a baktériám. Pôsobenie je závislé na konštrukcii budovy, okolitých podmienkach a je časovo obmedzené. Priepustnosť vodnej pary $s_d = 0,380 \text{ m}$, $d = 165 \text{ }\mu\text{m}$
Nasiakavosť $w = 0,05 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
CO₂ difúzny ekvivalent vzduchovej vrstvy $s_d = 160 \text{ m}$, $d = 180 \text{ }\mu\text{m}$

Hustota:

cca. 1,40 kg/liter

Základné pojivo:

styrol-akrylátová disperzia

Farebný odtieň:

biely, možnosť tónovania cez Herbol-Color-Service

Stupeň lesku:

matný

Povrch:

hladký

Balenie:

2,5 litra, 12,5 litra

Skladovanie:

cca. 1 rok v dobre uzatvorenom originálnom balení. Skladovať v suchu a chlade, chrániť pred mrazom.

Aplikačné údaje:

Nanášanie:

štetcom, valčekom

Teplota pri spracovaní:

min. + 5 °C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia

Spotreba:

minimálna spotreba 200 ml/m²
pri hrubých podkladoch 400 ml/m²

Doba schnutia:

pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu:
pretierateľné a odolné proti dažďu za cca. 6 – 12 hodín,

Riedidlo:

voda

Čistenie náradia:

vodou ihneď po ukončení práce

Bezpečnostné opatrenia:

Nepoužívať v obytných vnútorných priestoroch. Uchovávať mimo dosah detí. Behom aplikácie a počas schnutia zaistite dôkladné vetranie. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov. Pred použitím si prečítajte všetky informácie o produkte.

Likvidácia odpadu:

Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so zvyškami výrobku odkladajte na mieste určenom obcou na ukladanie nebezpečného odpadu alebo predajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečným odpadom.

Herbol-Herboflex-Finish

Pracovný postup:

Podklad a prevedenie náteru:

Všetky náterové vrstvy a prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Herbol-Herboflex-Finish je vhodný na pretieranie jemných povrchových vlasových trhlín. Väčšie trhliny vznikajúce v nosných vrstvách omietky je nutné opraviť v kombinácii so systémom Herbol-Herboflex-System. Špáry pri oknách a dverách je nutné utesniť trvale pružným tmelom. Herbol-Herboflex-Finish nepoužívať na vodorovné plochy so stojacou vodou alebo trvalou vlhkosťou. Nepoužívať na vápenné podklady ano minerálne ľahčené omietky. Nepoužívať na zatepl'ovacie systémy.

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, čistý, únosný, suchý, musí byť zbavený všetkých výkvetov, rias, húb, plesní, solí, nesúdržných častí. Odstráňte z podkladu prach, sadze, zkrídenované vrstvy. Nerovné plochy, diery a poškodené miesta vyspravujte vhodným materiálom. Vysprávky fluátujte.

Základný náter:

Nové omietky nechajte min. 2 - 4 týždne vyzrieť. Slabo savé a ľahko pieskovaté omietky opatrite základným náterom Herbol-Hydrogrund* riedeným podľa savosti podkladu max. 50% vody alebo Herbol-Putzgrund* riedeným vodou v pomere 1:1 až 1:3. Silne savé omietky penetrujte s Herbol-Imprägniergrund* riedeným podľa savosti podkladu riedidlom Herbol V40*.

Penetrácia nesmie vytvoriť uzavretý, lesklý film. Nepriedušné, nesavé podklady ako napr. staré disperzné nátery nie je možné penetrovať Herbol-Imprägniergrund.

Medzináter:

Herbol-Herboflex-Finish, riediť vodou max. 5%

Konečný náter:

Herbol-Herboflex-Finish

*- dodržiavajte údaje príslušných technických listov

Vydanie – marec 2003