

Herbol - Herbosilit

Popis výrobku:

Herbol - Herbosilit je fasádna farba na silikátovej báze. Obsiahnuté pojivá a optimálna kombinácia plnidiel zaručujú spoľahlivé spojenie s minerálnym podkladom. Je bezrozpúšťadlová, poskytuje prirodzenú ochranu proti hubám, riasam a baktériám. Má vysokú priepustnosť - $sd < 0,1$ m a pritom je len mierne nasiakavá.

Hustota:

cca 1,49 kg/lit.

Základné pojivo:

vodné sklo, styrol-akrylátová disperzia, silikáty

Farebný odtieň:

biely

Tónovanie:

podľa vzorkovnice Natur+Architektur, stupeň 4 - 9

Stupeň lesku:

matný

Balenie:

12,5 L

Doba skladovania:

cca 1 rok v dobre uzatvorenom originálnom balení, v chlade a suchu, chránené pred mrazom

Likvidácia odpadu:

Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so zvyškami výrobku odkladajte na mieste určenom obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo predajte osobe oprávnenej na manipuláciu s nebezpečnými odpadmi.

Aplikačné údaje:

Spôsob nanášania:

štetcom, valčekom

Teplota pri nanášaní:

min. +5°C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia

Spotreba:

120 - 180 ml/m² na jeden náter

Doba schnutia:

pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu: pretierateľný za cca 12 hodín

Riedidlo:

podľa potreby Herbol - Fixativ

Čistenie náradia:

ihneď po ukončení práce vodou

Bezpečnostné opatrenia:

Odpadajú.

Uchovávajú mimo dosahu detí. Počas nanášania a schnutia zabezpečte dôkladné vetranie.

Pri nedostatočnom vetraní použite vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

Pracovný postup:

Podklad a aplikácia náteru:

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Skladba náteru:

Pevné, slabo a rovnomerne savé omietky skupiny PIc, PII, PIII a súdržné staré minerálne nátery

Základný náter:

1 x Herbosilit a Fixativ v pomere 2:1

Medzináter:

1 x Herbosilit a Fixativ v pomere 2:1

Konečný náter:

1-2 x Herbosilit nariedený max. 5% Fixativ

Pevné, dobre súdržné staré minerálne nátery:

Základný náter:

1 x Herbosilit a Fixativ v pomere 2:1

Konečný náter:

1-2 x Herbosilit nariedený max. 5% Fixativ

Upozornenie!

Na dosiahnutie jednotného vzhľadu povrchu sa doporučuje plynulé spracovanie materiálu mokrý do mokrého. Zároveň sa odporúča vzájomne zmiešať celkové množstvo materiálu potrebného na súvislú plochu. Materiál riediť podľa savosti podkladu pomocou Herbol - Fixativ. Opravy na omietke musia byť po vyschnutí vyzreté a umyté. Nové omietky natierať po 2 - 4 týždňoch. Okolie natieraných plôch je potrebné chrániť pred ostriekaním, najmä sklo, keramiku, lakované konštrukcie, kľučky a oceľové diely. Odprsknutú penetráciu ihneď umyte vodou. Nespracovávať pri silnom vetre a na priamom slnku. Náter chrániť pred dažďom, extrémnou vlhkosťou a pred mrazom až do úplného vyschnutia. Pri procese vytvrdzovania môže dochádzať k miestnym zmenám farebného odtieňa. Tieto zmeny vznikajú rôznorodosťou podkladu a sú pre silikáty typické.