

# Herbol - Herboxan

## Popis výrobku:

Herbol-Herboxan je vodou riediteľná, matná fasádna farba na báze siloxanovej živice s vysokou priepustnosťou pre vodné pary a CO<sub>2</sub> (sd = 0,1 m). Je zvlášť vhodná pre pamiatkovo chránené objekty s vápennou a vápennocementovou omietkou. Náter vysychá bez pnutia, je mikroporézny, vodoodpudivý a nešpiní sa. Je vhodný na akékoľvek typy podkladov s výnimkou elastických a termoplastických. Podklady nevyžadujú žiadnu siloxanovú penetráciu ani medzivrstvy. Na spevnenie podkladu sa odporúča iba Herbol-Hydrogrund alebo Herbol-Imprägniergrund.

## Hustota:

cca 1,50 kg/lit.

## Základné pojivo:

siloxanová živica v kombinácii s umelohmotnou disperziou

## Farebný odtieň:

biely - možnosť tónovať cez Herbol-Color-Service

## Stupeň lesku:

matný

## Balenie:

12,5 L

## Doba skladovania:

cca 1 rok v dobre uzatvorenom originálnom balení, v chlade a suchu, chrániť pred mrazom

## Likvidácia odpadu:

Pri remeselnom, priemyselnom použití a pri použití vo verejných zariadeniach musia byť zvyšky materiálu odovzdané vhodnému podniku, ktorý sa zaoberá likvidáciou odpadu. Pri použití v

## Aplikačné údaje:

### Spôsob nanášania:

štetcom, valčekom, striekaním v dvoch vrstvách

### Teplota pri nanášaní:

min. +5°C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia

### Spotreba:

150 - 250 ml/m<sup>2</sup> v závislosti od podkladu, presnú spotrebu je možné zistiť skúšobnou vzorkou

### Doba schnutia:

(pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

odolný proti dažďu: za cca 3 - 5 hodín

pretierateľný: za cca 12 hodín

celkom preschnutý: za cca 7 dní

## Údaje pre striekanie:

Zariadenie	Pištoľ na fasádne farby	Tlaková nádoba	Airless
Riedidlo	voda	voda	voda
Riedenie	5%	-	8%
Striekací tlak	0,3 - 0,4 MPa	-	15 MPa
Tlak v nádobe			
materiál	-	0,1 - 0,2 MPa	-
rozprašovanie	-	0,2 - 0,3 MPa	-
Priemer trysky	4 - 5 mm	4 - 5 mm	0,53 - 0,79 mm
Iné pokyny	-	spodný vývod	-
Uhol nástreku	65° - 80°	-	-

domácnosti je potrebné zvyšky materiálu zlikvidovať v rámci zberových akcií.

**Tónovanie:**

pomocou Herbol-Herbocolor do 10%

**Riedidlo:**

vodou - podľa potreby pre základný náter 10%, pre konečný náter 5% vody

**Čistenie náradia:**

ihneď po ukončení práce - vodou

**Bezpečnostné opatrenia:**

Odpadajú.

Počas nanášania a schnutia zabezpečte dôkladné vetranie.

Pri striekaní nevdychujte vzniknuté výpary.

Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie prostriedky.

## **Pracovný postup:**

**Podklad a realizácia náteru:**

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý. Platia predpisy

**Prvotný náter:**

**Prípravné práce:**

Vyskúšajte súdržnosť všetkých častí podkladu. Plochy dôkladne očistite. VOB, diel C, DIN 18363, Náterové práce, kapitola 3.1.4

**Aplikácia na starý náter:**

Vyskúšajte súdržnosť všetkých častí podkladu.

Nesúdržné časti starého náteru odstráňte. Plochy dôkladne očistite. Podklad odborne opravte.

**Renovačný náter:**

**Prípravné práce:**

Starý náter bez zvyšku odstráňte. Nesúdržné miesta v podklade odstráňte a opravte.

**Ďalšie zloženie náteru:**

**Základný náter:**

2 diely Herbol-Hydrogrund

1 diel Herbol-Herboxan

1 diel vody

**Konečný náter:**

1 - 2x Herbol-Herboxan