

Herbol - Innenweiss

Popis výrobku:

Herbol - Innenweiss je matná, bezrozpušťaďová, vodou riediteľná náterová hmota na steny. Je vhodná taktiež do citlivých oblastí ako sú napr. materské škôlky, kuchyne a pod. Náterová hmota je umývateľná podľa DIN 53778, ktorú spĺňa vo všetkých bodoch. Herbol - Innenweiss má veľmi dobré krycie schopnosti, je ľahko a racionálne spracovateľný.

Hustota:

cca 1,52 kg/lit.

Základné pojivo:

akryl - polymérová disperzia

Farebný odtieň:

biely, pomocou Herbol - Color - Service sú možné takmer všetky farebné odtiene

Stupeň lesku:

matný

Balenie:

2,5 L, 5 L, 12,5 L

Doba skladovania:

cca 1 rok v dobre uzatvorenom originálnom balení, v chlade a suchu, chránené pred mrazom

Štruktúra náteru:

hladká

Aplikačné údaje:

Spôsob nanášania:

štetcom, valčekom, striekaním (tiež airless)

Teplota pri nanášaní:

min. +5°C pre podklad aj vzduch počas nanášania aj schnutia

Údaje pre striekanie:

Spôsob striekania	Veľ. trysky	Tlak	Uhol nástreku
Airless	0,45 - 0,66 mm	cca 14-18 MPa	cca 14-18 MPa 40 - 80°

Spotreba:

cca 160 - 220 ml/m²

Doba schnutia:

(pri 23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%) pretierateľný: po 2 - 3 hodinách

celkom preschnutý: po 2 - 3 dňoch

Tónovanie:

materiálom Herbol - Herbocolor podľa farebnej kolekcie Natur+Architektur

Riedidlo:

voda podľa potreby

Čistenie náradia:

ihneď po použití – vodou

Bezpečnostné opatrenia:

Odpadajú.

Uchovávajú mimo dosahu detí.

Počas nanášania a schnutia zabezpečte dôkladné vetranie.

Pri striekaní nevdychujte

strikáciu hmlu.
Pri nedostatočnom vetraní použite vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

Likvidácia odpadu:

Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so zvyškami výrobku odkladajte na mieste určenom obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo predajte osobe oprávnenej na manipuláciu s nebezpečnými odpadmi.

Pracovný postup:

Podklad a aplikácia náteru:

Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, čistý, únosný, suchý, zbavený všetkých výkvetov, rias, húb, plesní, solí, nesúdržných častí. Odstráňte z podkladu prach, sadze, zkríčovateľné vrstvy. Nerovné plochy, diery a poškodené miesta opravte vhodným materiálom. Opravované miesta fluátujte.

Betón a pórobetón vnútorný:

Pieskovec (iba mrazuvzdorné stavebné diely): Pieskovcové murivo musí byť bez zafarbenia a bez cudzích prímiesí. Špáry nesmú mať trhliny, musia byť suché, pevné a zbavené solí a výkvetov. Náter sa môže aplikovať najskôr po 3 mesiacoch od zhotovenia muriva.