

Herbol – Offenporig Pro-Décor

Popis výrobku:

Herbol Offenporig Pro-Décor je univerzálne použiteľná nestekavá lazúra, zbavená biocidných látok. Je určená pre všetky typy dreva, ako v interiéri, tak aj v exteriéri. Je použiteľná pre nové aj renovačné nátery na všetky objemovo stále i nestále drevené dielce. Vyniká ľahkou spracovateľnosťou. Herbol Offenporig Pro-Décor je vysoko priedušný a elastický, chráni drevo pred poveternosťnými vplyvmi a UV žiarením. Náter je odskúšaný Inštitútom pre okennú techniku Rosenheim. V SRN je patentovaný, a to za svoju schopnosť dvojfázovo odraziť až 99% UV, tzn. že do dreva sa dostáva len 1% UV žiarenia. Herbol Offenporig Pro-Décor je dodávaný v 14 prírodných a 18 farebných odtieňoch, ďalšie desiatky odtieňov (napr. RAL) prostredníctvom Herbol-Color- Service. Pri renovácii je možné dosiahnuť so silnejšie pigmentovanou vrstvou lazúrovacieho náteru skrášlenie a znovuoživenie aj zašednutých alebo neošetrených plôch a zvetralých lazúrovacích náterov.

Hustota:

cca 0,86 kg/lit.

Základné pojivo:

zmes špeciálnych alkydových živíc

Farebný odtieň:

Prírodné odtiene (hotové): biely, bezfarebný, pínia, jaseň, svetlý dub, tmavý dub, patina dub, vlašský orech, orech, teak, mahagon, gaštan, palisander, eben.

Farebné odtiene (miešané na automate Herbol-Color- Service): svetlo šedá, mierne zelená, svetlo ružová, slabo ružová, broskyňová, slabo modrá, svetlo zelená, ružová, citrónovo žltá, šedomodrá, májovo

Aplikačné údaje:

Spôsob nanášania:

štetcom, neriedené, len zľahka premiešať

Teplota pri nanášaní:

minimálne +5°C pre podklad i vzduch, pri nanášaní aj počas schnutia

Tónovanie:

všetky odtiene sú navzájom ľubovoľne miešateľné

Riedidlo:

Herbol – Kunstharz – Verdünnung V40

Čistenie náradia:

riedidlom Herbol – Kunstharz – Verdünnung V40 alebo technickým benzínom

Bezpečnostné opatrenia:

Horľavina III. triedy.
Skladujte mimo dosah detí.
Počas nanášania a schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie prostriedky.
Zabráňte styku s pokožkou a očami. Citlivú pokožku ošetríte ochranným krémom.

zelená, šedá. Odtiene RAL 1003, 3002, 5010, 5018, 6010. Ďalšie odtiene RAL podľa želania. Renovačné odtiene (hotové): ocker, hnedá.

Stupeň lesku:
hodvábny lesk

Balenie:
Prírodné a renovačné odtiene:
0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L, 10 L, 25 L
Farebné odtiene:
1 L, 3 L, 10 L

Doba skladovania:
cca 2 roky v dobre uzatvorenom originálnom balení v chlade a suchu

Pigmenty:
svetlé, transparentné oxidy železa a silikáty

Pracovný postup:

Podklad a aplikácia náteru:

Všetky potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, v ktorom má byť náter použitý. Platia predpisy VOB, diel C, DIN 18 363. Náterové práce, kap. 3, 1, 4.

Prvotný náter:

Prípravné práce:

Tropické dreveniny a drevené dielce omyte nitroriedidlom alebo riedidlom Herbol–Kunstharz– Verdünnung V40 a prebrúste.

Napúšťací náter:

V exteriéri použite základný náter Herbol– Bläueschutzgrund

Základný náter:

1 x náter Herbol – Offenporig Pro-Décor

Konečný náter:

1 – 2x Herbol – Offenporig Pro-Décor

Aplikácia na starý náter:

Nesúdržný náter odstráňte, plochy obrúste a očistite. Obnažené časti dreva vo vonkajšom prostredí napustiť napúšťacím náterom Herbol-

Bläueschutzgrund a pretrieť Herbol-Offenporig Pro-Décor. 1 – 2x Herbol Offenporig Pro-Décor

Renovačný náter:

Nesúdržný náter odstráňte. Podklad obrúste a očistite. Obnažené časti dreva vo vonkajšom prostredí napustiť napúšťacím náterom Herbol – Bläueschutzgrund. Zošednuté a zvetrané drevené časti natrieť renovačným náterom ocker alebo braun, podľa rozsahu poškodenia 1 – 2 nátery. 1 – 2x Herbol Offenporig Pro-Décor

Prostredie	Odtieň	Počet náterov
Vonkajšie klimatické podmienky	bez	
(nepriame pôsobenie)	1 obmedzenia	3 x Herbol Offenporig Pro-Décor
Vonkajšie klimatické podmienky	2 svetlý *)	4 x Herbol Offenporig Pro-Décor
(bežné pôsobenie pri normálnych	3 stredný	3 x Herbol Offenporig Pro-Décor
poveternostných podmienkach)	4 tmavý	3 x Herbol Offenporig Pro-Décor
Vonkajšie klimatické podmienky	5 svetlý *)	4 - 5x Herbol Offenporig Pro-Décor
(extrémne zaťaženie pri priamom	6 stredný	3 - 4x Herbol Offenporig Pro-Décor
pôsobení poveternostných vplyvov)	7 tmavý	3 - 4x Herbol Offenporig Pro-Décor

*) s výnimkou bezfarebného