

Herbol – Silber

Popis výrobku:

Herbol-Silber je strieborná dekoratívna farba na oceľ. Je určená na použitie ako v interiéri, tak aj v exteriéri. Je odolná teplote do 400°C.

Hustota:

cca 1 kg/lit.

Základné pojivo:

špeciálna alkydová živica

Farebný odtieň:

strieborný

Stupeň lesku:

hodvábny mat

Balenie:

0,125 L, 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L, 30 L

Doba skladovania:

cca 2 roky v dobre uzatvorenom originálnom balení, v chlade a suchu

Pigmenty:

aluminium

Aplikačné údaje:

Spôsob nanášania:

štetcom, striekaním alebo máčaním

Teplota pri nanášaní:

min. +5°C pre podklad a vzduch pri nanášaní aj počas schnutia

Údaje pre striekanie:

Zariadenie	Nízkotlakové	Vysokotlakové
Tlak	-	0,35 MPa
Veľkosť trysky	1,2 - 1,5 mm	1,2 - 1,5 mm
Počet krížových nástrekov	1	1

Spotreba:

pri natieraní: cca 40 ml/m² pri striekaní: cca 50 ml/m²

Doba schnutia:

(pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

odolné proti prachu: za cca 0,5 hodiny

odolné proti odretiu: za cca 2 – 3

hodiny

vytvrdnuté a pretierateľné: za 12 hodín

Tónovanie:

Riedidlo:

Herbol-Kunsthartz-Verdünnung V40

Čistenie náradia:

riedidlom Herbol-Kunsthartz-Verdünnung V40 alebo nitro-riedidlom

Bezpečnostné opatrenia:

Ľahko horľavé!

Materiál skladujte mimo dosah detí.

Počas nanášania a schnutia zabezpečte

dôkladné vetranie. Pri striekaní ne-

vdychujte vzniknuté výpary. Pri

nedostatočnom vetraní použite

ochranné dýchacie prostriedky.

Likvidácia odpadu:

Pri remeselnom, priemyselnom použití a pri použití vo verejných zariadeniach musia byť zvyšky materiálu odovzdané vhodnému podniku, ktorý sa zaoberá likvidáciou odpadu. Pri použití v domácnosti je potrebné zvyšky materiálu zlikvidovať v rámci zberových akcií.

Pracovný postup:

Podklad a nanášanie náteru:

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý. Platia predpisy VOB, diel C, DIN 18363, Náterové práce, kapitola 3.1.4.

Prípravné práce:

Z podkladu odstráňte hrdzu a plochu očistite.

Náterový systém:

Základný náter: I+A Grund

Medzináter:

Herbol-Silber

Konečný náter:

Herbol-Silber